

KARTA TECHNICZNA



AKRY-PUC SI-SI TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY

- HYDROFOBOWY
- SAMOCZYSZCZĄCY
- PARO PRZEPUSZCZALNY
- PRODUKOWANY NA BAZIE KRUSZYWA MARMUROWEGO
- ZABEZPIECZONY PRZED PORASTANIEM MCHÓW I POROSTÓW

PRZEZNACZENIE

„AKRY-PUC” Silikatowo-Silikonowy Tynk Elewacyjny o strukturze typu „Baranek” Do dekoracyjnego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

ZASTOSOWANIE

AKRY-PUC Tynk Silikatowo-Silikonowy to cienko warstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do ręcznego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Można go stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, gips tynk, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwę zbrojącą w systemie ociepleń ASTEX-TERM.

WŁAŚCIWOŚCI

„AKRY-PUC” to gotowy do użycia tynk w postaci pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic, emulsji silikonowych, wypełniaczy mineralnych i dodatków uszlachetniających. Tynk silikonowy jest wygodny i łatwy w użyciu. Charakteryzuje się dużą odpornością na różnego rodzaju warunki atmosferyczne (takie jak opady deszczu śniegu, mróz, zmiany temperatur, działanie słońca i wiatru), uszkodzenia mechaniczne oraz łatwą aplikację. Tynk Silikonowy posiada niską nasiąkliwość powierzchniową, związaną z efektem „odpychania” cząstek wody przez grupy hydrofobowe. Tynk Silikatowo-silikonowy skutecznie zabezpiecza elewacje przed działaniem opadów oraz redukuje osadzenie się zanieczyszczeń. Zapewnia wysoką trwałość kolorów i łatwość utrzymania elewacji w czystości. Tynk AKRY-PUC jest zabezpieczony przed porastaniem mchów i porostów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, równe, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczy, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się korygować stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże o znacznej wilgotności należy przed przystąpieniem do pracy dokładnie osuszyć. Nie wolno pracować w zmarzniętych podłożach. Nie dotrzymanie przerw technologicznych między gruntowaniem podłoża i nakładaniem tynku może doprowadzić do jego słabszej przyczepności. Powierzchnie zabrudzone, porośnięte algami należy usunąć mechanicznie. Każde podłoże należy zagruntować 48h przed nakładaniem tynku emulsją gruntującą AKRO-GRUNT-U pod barwioną pod kolor tynku AKRY-PUC..

SPOSÓB UŻYCIA

„AKRY-PUC” Tynk Silikatowo-Silikonowy dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Konsystencję wyrobu można redukować niewielką ilością wody do 1% masy wagowej produktu.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Na przygotowane zagruntowane podłoże należy naciągnąć tynk silikatowo- silikonowy przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiaderka i przemieszać. Powstałą powierzchnię fakturuje się przy użyciu pacy tworzywa sztucznego, zacierając ruchami okrężnymi. Czas otwartej pracy (pomiędzy nałożeniem i zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy chronić tynkowaną powierzchnię przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce takiego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować np., w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Czas wysychania tynku jest uzależniony od rodzaju podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza i wynosi 12-48 godzin. Należy unikać pracy przy silnym wietrze i nasłonecznieniu oraz przy wysokiej wilgotności.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie prace związane należy prowadzić z wymogami producenta dotyczącymi wykonywania prac. Niska temp. i oraz wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas wysychania tynku. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału jego zastosowania do innych celów lub innych warunków niż opisane powyżej. Przedstawione wyżej informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badań i doświadczeniu, należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach. Informacje zawarte w karcie nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP. W przypadku wątpliwości należy samodzielnie wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady producenta. Przed każdorazowym użyciem produktu należy dokonać próby. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczenie z niewielką ilością wody. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków silikatowo- silikonowych, należy na jedną powierzchnię obiektu nakładać tynk z tej samej partii (data produkcji). Ze względu na typ podłoża i panujące warunki atmosferyczne należy ustalić maksymalną powierzchnię do nakładania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zacieranie).

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać i przewozić w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zamoczeniem, mrozem, nasłonecznieniem i w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, zmiany opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa nieszczelności, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu według specyfikacji. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.

OPAKOWANIE

Wiadra Plastikowe: 18 kg /Paleta 33 op.

DANE TECHNICZNE

AKRY-PUC Tynk Silikatowo-Silikonowy

PRODUKOWANY JEST NA BAZIE ŻYWICY DYSERSJI SILIKONOWEJ I EMULSJI SILIKONOWEJ
Z DODATKAMI WYPEŁNIACZY MARMUROWYCH I KWARCOWYCH ORAZ DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH

Wygląd	Jednorodna masa o barwie zgodnej z wzornikiem producenta
Gęstość	1,9 kg/m ³
Rodzaj	Silikatowo-Silikonowy
Temperatura stosowania powietrza, podłoża, materiałów	Od +5°C do +25°C
Czas schnięcia	Około 24-48 h w zależności od warunków atmosferycznych
Granulacja	1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm
Zużycie	Ziarno 1,5 mm 2,5-3,0 kg na m ² Ziarno 2,0 mm 3,0-3,5 kg na m ² Ziarno 3,0 mm 3,5-4 kg na m ²

WYMAGANIA TECHNICZNE

Farba Spełnia Wymagania Europejskiej Oceny Technicznej ETA 17/0726.

DATA AKTUALIZACJI

12.11.2019 r.